



# CE78 PERFECT'LIGHT

## MASSA DE JUNTAS PARA PLACAS DE GESSO CARTONADO

### DEFINIÇÃO TÉCNICA

CE78 Perfect Light é uma massa aligeirada, pronta a aplicar, especialmente formulada para o tratamento de juntas entre placas de gesso cartonado com bordos arredondados, em conjunto com uma banda de juntas.

### COMPOSIÇÃO E ASPETO

Resina, água, carbonato de cálcio, aditivos aligeirantes, agentes de conservação e diversos adjuvantes. A pasta é de cor branca.

### SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Todos os tipos de placa de gesso cartonado com ou sem isolamento (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno) e bordos arredondados.

### REVESTIMENTOS

Subcamada primária para placa de gesso.  
Massa de acabamento.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA

- Marcação CE
- DTU 25.41 e DTU 25.42
- NF EN 13963

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aderência à banda: >1000 g.

Fissuração: Nenhuma fissura até 5 mm de espessura.

Densidade: 1,2 (1,7 se fosse uma massa tradicional).

Comportamento ao fogo: A2s1 d0.

### EMBALAGEM

Baldes de 20 kg numa palete envolta em filme plástico.

### ARMAZENAGEM

12 meses na sua embalagem original, desde que protegido de temperaturas muito reduzidas ou elevadas.

## APLICAÇÃO

### PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deve ser compreendida entre 5 e 30°C. Não aplicar em superfícies húmidas. Não aplicar sobre superfícies com gelo.

### PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As placas de gesso deverão ser fixas conforme a DTU. Os bordos das placas deverão ser lixados e arredondados.

### APLICAÇÃO

Após o tratamento das juntas, deverá proceder-se ao barramento geral e a diversas rebocagens. A aplicação será feita manualmente em barramento com recurso de uma espátula de 10 a 15 cm em simultâneo à aplicação da banda de junta (respeitando a correta aplicação da banda). De seguida, barrar uma camada da massa, deixar secar e para terminar cobrir totalmente a banda e os para-fusos.

Aplicar a banda de juntas entre a transição parede - teto. Assegurar-se que a superfície de betão está totalmente isenta de qualquer vestígio de óleo de cofragem.

O suporte deve estar seco e livre de todo o tipo de pó ou produto insuficientemente aderente.

Caso os cantos sejam verticais, utilizar a banda armada (parte metálica colocada na lateral da placa).

Produto adaptado para uma aplicação mecanizada: bazuca, airless.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Banda de juntas SEMIN

### RENDIMENTO

Aproximadamente 350g/m<sup>2</sup> (500g/m<sup>2</sup> se fosse uma massa tradicional).

### TEMPO DE SECAGEM

A segunda camada pode ser aplicada entre 24 a 48 horas após a aplicação da primeira camada. Dependendo das condições atmosféricas.

## PASTA ALIGEIRADA PRONTA A APLICAR

O CE78 Perfect Light foi especialmente desenvolvido para o tratamento das juntas entre placas de gesso.

### VANTAGENS

- Com 20 kg obtém o mesmo rendimento que 27,5 kg de uma massa tradicional.
- Produto aligeirado.
- Aplicação facilitada.
- Acabamento muito branco.

