

SEMIN

Peintures



BRANCO

COR | COULEUR
COLOR



8 m² / L

RENDIMENTO | RENDEMENT
RENDIMIENTO



1 X

APLICAÇÃO | APPLICATION
APLICACION



1 - 2H

SECAGEM | SÉCHAGE
SECADO



semprim

PRIMÁRIO ACRÍLICO

NORMA NF-T-30608

Vantagens:

- Elevada aderência
- Bom poder de opacidade
- Sem solventes
- Sem odor
- Regulador das porosidades nos suportes
- Densidade 1,64
- COV: A+

Informações Gerais:

- Primário acrílico interior/exterior para fundos bloqueados
- Anti-ferrugem

Destino:

- Fundos bloqueados em paredes e tetos
- Placas de gesso cartonado
- Betão
- Devem estar secos, limpos e sólidos
- Humidade compreendida entre 6 a 16%

Aplicação:

- Os suportes devem estar em conformidade segundo as normas DTU 59.1
- Aplicação com rolo ou equipamento Airless
- Limpeza das ferramentas com água

Rendimento:

- 8 m²/L

Secagem:

- Ao tato: cerca de 20 a 30 min.
- Secagem: 1 a 2 horas
- Repintura: após 24h

Acondicionamento:

- Balde com 15,2L

Conservação:

- 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas

Composição:

- Solventes: água
- Cargas: carbonatos de cálcio
- Aditivos: dispersante, bactericida fungicida
- Espessantes: celulósicos, poliácridatos, argilas
- Pigmentos: óxido de titânio
- Ligantes: dispersante acrílico
- Densidade: 1,64
- Extrato seco: 70,00%
- Teor de COV: < 1g/L



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles des produits, obtenues en respectant les protocoles de mesure en laboratoire, sur une échelle de classe allant de A+ (les plus faibles émissions) à C (les plus élevées).

MOINS DE 1G/L