

Bona Mix&Fill Plus

Ficha Técnica

Bona Mix&Fill Plus é um aglutinante aquoso com conteúdo alto em sólidos desenhado para preencher juntas e cavidades de maneira rápida e eficaz em pavimentos de madeira. O produto mistura-se com pó de madeira do pavimento a tratar, o que proporciona uma coloração natural que se mistura com o resto do pavimento. Bona Mix&Fill Plus pode ser utilizado com quase todos os tipos de madeira e para juntas até 3mm de largura.

- Capacidade de recheio excepcional
- Secagem rápida
- Aquoso e anticorrosivo (sem manchas de óxido)
- Otimizado para madeiras de cor clara e média
- Conteúdo em dissolventes muito baixo

Dados Técnicos

Conteúdo em sólidos:	~38%
COV:	max 15 g/litro
Mistura:	10-15% de pó de madeira para 85-90% de aglutinante
Tempo de secagem:	até à seguinte aplicação 15-30 minutos* -até à sua lixagem 30-60 minutos* -até ao envernizado ou tratamento à base de óleo 1- 2 horas*
Ferramentas de aplicação:	Espátula de aço inoxidável
Rendimento:	~8-12m ² /litro dependendo do tamanho e quantidade das rachas.
Perigo:	Sem classificar
Limpeza:	Elimine os resíduos de material das ferramentas antes de limpar com uma quantidade mínima de água. Os restos secos podem ser retirados mecanicamente ou esfregando com água.
Eliminação:	Deverá descartar os restos de produto e embalagens vazias de acordo com a norma local.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem/transporte. Volte a selar a embalagem depois da sua utilização.
Validade:	1 ano a partir da data de fabrico na embalagem original fechada.
Apresentação:	3x5 litros (44 caixas por palete)

**Tape a formação habitual das pequenas ranhuras em pavimentos recém instalados em condições ambientais de 20°C/60%HR. Quanto mais larga e profunda seja a ranhura, maior será o tempo de secagem. As ranhuras mais largas de 2 mm necessitam secar durante a noite.*

Preparação

Certifique-se de que o pavimento se aclimatou ao ambiente no qual está instalado, de que está seco e sem restos de cera, sujidade ou outros contaminantes. Lixe o pavimento até descobrir a madeira com um grão 60-80 (antes da passagem final). A temperatura ambiente e a do produto não deve ser inferior aos +13°C durante o tempo de aplicação e secagem.

Aplicação

1. Agite bem a embalagem antes da sua utilização.
2. Misture o produto num recipiente com pó de madeira fino e limpo até conseguir uma consistência suave e adequada.
3. Estenda a mistura por todo o pavimento utilizando uma espátula de aço inoxidável e repita o processo se for necessário.
4. Quando a superfície tenha secado, elimine o excesso de Mix&Fill Plus com uma afagadora de banda e margens do grão 100-120.
5. Trate o pavimento com qualquer sistema de revestimento de Bona de acordo com as indicações respetivas.

Barniz



Bona Mix&Fill Plus

Ficha Técnica

Importante

As rachas dentro dos blocos ou em pavimentos de madeira maciça normalmente não se preenchem. O recheio, uma vez seco, pode soltar-se parcialmente quando sucedam os processos de dilatação/contração.

Bona só se torna responsável do produto entregue. Devido à grande variedade de espécies de madeira disponíveis e as suas aplicações possíveis, não é possível assumir uma responsabilidade sobre a totalidade do produto instalado. Alguns tipos raros de madeira (a maior parte delas tropicais) ou as tratadas quimicamente podem sofrer reações imprevistas. Em caso de dúvida, realize uma prova para assegurar um resultado satisfatório e uma cor autêntica.

Barniz

